

**UOT 543.73****FOSFORSAXLAYAN POLİMER SORBENTLƏ  $Ni^{2+}$  İONLARININ  
SORBSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİ****O.O.BALAYEVA\*, A.M.MƏHƏRRƏMOV\*, A.A.ƏZİZOV\*,  
M.B.MURADOV\*\*, N.O.BALAYEVA\*, R.M.ALOSMANOV\*****\*Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi****\*\*Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi****ofeliya1989@inbox.ru**

*Təqdim olunan işdə pH-dan, sorbentin miqdarından, sorbsiya müddətindən,  $Ni^{2+}$  ionlarının qatılığından asılı olaraq  $Ni^{2+}$  ionlarının fosforsaxlayan polimer sorbentlə sulu məhluldan sorbsiyası öyrənilmişdir. Tədqiqatın nəticələrinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, sorbentin  $Ni^{2+}$  ionlarına görə maksimal udma effektivliyi 82.4%-dir və pH-5-də müşahidə olunmuşdur.*

**Açar sözləri:** Fosforsaxlayan polimer sorbent, pH, sorbsiya

Ağır metal ionlarının çirklənmiş sulardan kənarlaşdırılması öndə gedən problemlərdən biridir. Sənaye sularının ağır metal ionları ilə çirklənməsi müxtəlif səbəblərdən baş verir [1]. Çirklənmiş suları belə ionlardan təmizləmək üçün tərkibində funksional qrup saxlayan polimer sorbentlərin tətbiqi geniş yayılmışdır [2]. Nikel ionlarının təsiri nəticəsində insan orqanizmi dəri qıcıqlanmalarına, ağciyərlərin zədələnməsinə, əsəb sisteminin və selikli qişanın dağılmasına məruz qalır [1, 2]. Lakin yüksək sorbsiya tutumlu, ucuz başa gələn, az enerji sərfi ilə sintez olunan sorbentlərin alınması əsas məsələlərdən biridir.

Təqdim olunan işdə sulu məhluldan  $Ni^{2+}$  ionlarının sorbsiyasını öyrənmək üçün fosfor saxlayan sintetik nitril kauçukundan istifadə olunmuşdur. Sorbent Rusiyanın Voronej sintetik kauçuk zavodunun istehsalı olan nitril kauçuku əsasında sintez edilmişdir. Tədqiqatın nəticələrinə əsasən sorbentin  $Ni^{2+}$  ionlarına görə maksimal sorbsiyası pH-5-də müşahidə olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, sorbentin  $Ni^{2+}$  ionlarını maksimal udma effektivliyi 82.4%-dir. Məhlulda metal ionlarının qatılığı fotokolorimetrik üsulla tədqiq edilmişdir.

### Təcrübi hissə

Göstərilən işdə fosforsaxlayan polimer sorbent sintetik nirtil kauçukunun oksigen iştirakında fosfoxlorlaşdırılmasından alınmışdır. Oksigen iştirakında fosfoxlorlaşdırılmış nitril kauçuku məlum metodika üzrə sintez edilmişdir [3]. Müxtəlif qatılıqlarda  $\text{Ni}^{2+}$  duz məhlulunu hazırlamaq üçün kimyəvi təmiz  $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  duzundan istifadə edilmişdir.  $\text{Ni}^{2+}$  ionunun məhlulda tarazlıq qatılığı ksilen narıncısı boyaq maddəsi məhlulundan istifadə etməklə təyin edilmişdir. Tədqiqat zamanı məhlulun optiki sıxlığı KFK-2 fotokolorimetrdə təyin edilmişdir.

Mühitin pH-ını təyin etmək üçün  $\text{pH}=1$  və  $\text{pH}=2$  uyğun olaraq 0.1M və 0.01M xlorid turşusu məhlulundan istifadə edilmişdir.  $\text{pH} 3- \text{pH}7$  intervalındakı məhlullar 0.1M  $\text{CH}_3\text{COOH}$  və 0,1M  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ -ın,  $\text{pH} 8 - \text{pH} 11$  intervalındakı məhlullar isə 0.1M  $\text{NH}_4\text{OH}$  və 0.1M  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ -ın müxtəlif nisbətlərindən istifadə etməklə hazırlanmışdır. məhlulların pH-ı Mettler Toledo markalı pH-metrdə ölçülmüşdür.


### Nəticələr və onların müzakirəsi

Fosforsaxlayan polimer sorbent heç bir üzvi və qeyri-üzvi həlledicilərdə həll olmayan qara rəngli bərk tozdur.

Optiki sıxlığa əsasən sorbsiya dərəcəsi (R%) (1) düsturu ilə öyrənilmişdir.

Burada:  $C_0$ - başlanğıc qatılıq,  $C_T$ - tarazlıq qatılığıdır

Sorbentin metal ionlarını sorbsiya etməsi üçün pH-ın seçilməsi əsas göstəricilərdən biridir.



Şək. 1. Sorbsiya dərəcəsinin pH-dan asılılığı

Məhlulda kompleks birləşmənin əmələ gəlməsi bərabər sayda kationların kationitlərə hərəkəti və ion mübadiləsi ilə baş verir. Şəkil 1-dən göründüyü


kimi  $\text{Ni}^{2+}$  ionlarının fosforsaxlayan polimer sorbentdə sorbsiyasının pH-ı 5-ə bərabərdir.  $\text{Ni}^{2+}$  ionlarının müxtəlif pH-larda sorbsiyasına nəzər saldıqda görürük ki, daha turş mühitdə ( $\text{pH} < 2$ ) sorbsiya dərəcəsi nisbətən aşağıdır. Bu metal iştirakında turş mühitdə akva kompleksin  $[\text{Me}(\text{H}_2\text{O})_n]^{2+}$  əmələ gəlməsi ilə izah olunur [4].

Sorbsiya prosesi əsasən metal ionlarının  $-\text{P}=\text{O}$  qrupları ilə koordinasiya əlaqəsinin nəticəsidir. Lakin bu qruplar, həmçinin hidrogen rabitəsinin yaranmasında protonlar üçün aktiv mərkəzlərdir  $-\text{P}=\text{O}\dots\text{H}^+$  və əlavə olaraq aşağı pH-da sorbsiya zamanı polimerin şişmə dərəcəsi də xeyli az qeydə alınmışdır. Məhlulun turşuluğunun azalması ilə  $\text{pH}=2-9$  intervalında ionların sorbsiyası tədricən artmışdır. Müəyyən həddə kimi maksimum olmuş, sonra isə azalmışdır. pH-ın bu intervalında ion koordinasiya, ion qarşılıqlı təsir və hissəciklərin hidrokomplesksə keçməsi nəticəsində ( $[\text{Me}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_{n-1}]^+$ ) sorbsiya prosesi getmişdir [4]. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki,  $\text{pH} \geq 3$  asetat-ammonium buferlərindən istifadə olunduğu üçün müxtəlif quruluşda və müxtəlif stabillikdə asetat və ammonium komplekslərinin yaranması da mümkündür [5].

Ədəbiyyat araşdırmalarına görə ammonium kompleksinin stabilləşmə sabitinin qiyməti asetat kompleksinin stabilləşmə sabitinin qiymətindən çox böyükdür. Bu da bizə imkan verir ki, onların təcrübə aparılan məhlulda əmələ gəlməsini nəzərə almayaq [6]. Odur ki,  $\text{pH} \geq 3$ -də  $\text{Ni}^{2+}$  ionları məhlulda akva, hidrokso və ammonium  $[\text{Me}(\text{NH}_3)^{2+}]$  komplekslərinin əmələ gəlməsində iştirak edir. Bu komplekslərin nisbəti müxtəlif pH-larda müxtəlifdir. Metal ionlarının sorbsiyasında pH-ın qiyməti  $[\text{Me}(\text{NH}_3)^{2+}]$  kompleksinin məhlulda əmələ gəlməsinin üstünlük təşkil etdiyi hala uyğun gəlir. pH-ın qiyməti artdıqca məhlulda onların hissələri azalır və qələvi mühitdə sorbsiyanın azalmasına səbəb olur. Beləliklə, göstərilən təcrübədə  $\text{Ni}^{2+}$  ionlarının sorbsiyasının pH-ı 5 təyin olunmuşdur. pH-ın yüksək qiymətlərində polimer sorbentin (FPS) nisbətən daha çox şişməsi ilə əlaqədar sorbsiya aşağı olmuşdur.


Qatılıqdan asılı olaraq sorbentin sorbsiya tutumu hesablanmış və tarazlıq qatılığı müəyyən edilmişdir. Qrafikdən görüldüyü kimi  $1\text{M}$ ,  $8 \times 10^{-1}\text{M}$ ,  $6 \times 10^{-1}\text{M}$ ,  $5 \times 10^{-1}\text{M}$  qatılıqlı məhlullarda sorbsiya axıra kimi getmişdir və sorbsiyanın maksimal həddi bu qatılıqlarda qeyd olunmuşdur (şəkil 2). Sorbsiya tutumu (2) düsturu ilə hesablanmışdır:

Burada,  $C_0$ - başlanğıc qatılıq,  $C_T$ - tarazlıq qatılığı,  $V$ - məhlulun həcmi,  $g$ - sorbentin kütləsidir.



Şək. 2. Sorbsiya tutumunun tarazlıq qatılığında asılılığı


Sorbentin kütləsinə görə hesablamaları nəzərə alaraq, başlanğıc qatılıq  $C_0=23\text{mmol/l}$  olmuşdur.



Şək. 3. Sorbsiya dərəcəsinin sorbentin kütləsindən asılılığı

Təyinatın nəticələrinə görə sorbentin kütləsi artdıqca sorbsiya dərəcəsi də artır və müəyyən miqdarından (0,2q) sonra tarazlıq yaranır. Nəticələr şəkil 3-də öz əksini tapmışdır.

Sorbsiyanı tarazlıq vəziyyətinə gətirmək müxtəlif sorbentlərin təbiətindən asılı olaraq bir qədər uzun müddət tələb edir. Təcrübə otaq temperaturunda qoyulmuşdur. Təcrübə qoyulduqdan 8 saat sonra sorbsiya tarazlıq vəziyyətinə gəlmişdir (şəkil 4).



Şəк. 4. Sorbsiya dərəcəsinin zamandan asılılığı

#### ƏDƏBİYYAT

1. Oliver M.A. Soil and Human Health: A Review.// Eur. J. Soil Sci. 1997, No 48, p. 573–592.
2. Mehmet E. A., Sukru D., Celalettin O., Mustafa K. Heavy Metal Adsorption by Modified Oak sawdust: Thermodynamics and Kinetics. //Journal of Hazardous Materials. 2007, № 141, P.77–85.
3. Балаева О.О., Балаева Н.О., Азизов А.А., Алошманов Р.М. Окислительное хлорфосфорилирование бутадиен-нитрильного каучука. //Молодой учёный. 2012. №5(40), с.118-121.
4. Турова Н.Я. Неорганическая химия в таблицах. М., 1997, 105 с.
5. R.M.Alosmanov, A.A.Azizov, A.M.Maharramov, I.A.Bunyad-Zadeh. //Int. Environmental Application and Science. 2011, vol. 6(3), p. 448-451.
6. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. М.: Химия, 1989, 448 с.

#### ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИИ ИОНОВ Ni<sup>2+</sup> ФОСФОРСОДЕРЖАЩИМ ПОЛИМЕРНЫМ СОРБЕНТОМ

О.О.БАЛАЕВА, А.М. МАГЕРРАМОВ, А.А.АЗИЗОВ,  
М.Б.МУРАДОВ, Н.О. БАЛАЕВА, Р.М.АЛОСМАНОВ

#### РЕЗЮМЕ

В настоящей работе была изучена зависимость сорбции ионов Ni<sup>2+</sup> в водном растворе на сорбенте фосфорсодержащего полимера от pH, от массы сорбента, от времени протекания сорбции, от концентрации ионов Ni<sup>2+</sup>. Результаты показывают, что максимальный эффект поглощения сорбентом ионов Ni<sup>2+</sup> равно 82,4% при pH 5.

**Ключевые слова:** фосфорсодержащий полимерный сорбент, pH, сорбция

**THE STUDY OF SORPTION OF Ni<sup>2+</sup> IONS BY PHOSPHORUS  
CONTAINING POLYMER SORBENT**

**O.O.BALAYEVA, A.M.MAHARRAMOV, A.A.AZIZOV,  
M.B.MURADOV, N.O.BALAYEVA, R.M.ALOSMANOV**

**SUMMARY**

The paper studies the adsorption of Ni<sup>2+</sup> ions from aqueous solutions by phosphorus containing polymer sorbent in the dependence of the effects of pH, Ni<sup>2+</sup> ion concentration, mass of adsorbent, and the contact time. The results demonstrate that, the maximum removal efficiency was 82.4% for Ni<sup>2+</sup> ions at pH 5.

**Key words:** phosphorus containing polymer sorbent, pH, sorption

*Redaksiyaya daxil oldu: 28.10.2014-cü il*

*Çapa imzalandı: 05.11.2014-cü il*