

**GÜNƏBAXAN YAĞININ TURŞULARI ƏSASINDA İMİDAZOLİN
SİNTEZİ, ONUN MÜHAFİZƏ EFFEKTI VƏ ADSORBSİYASI**

V.M.ŞƏFİYEV, V.M.ABBASOV, N.İ.MÜRSƏLOV, T.A.İSMAYILOV
AMEA Y.H.Məmmədaliyev adına NKPI
voosal@yahoo.com

Günəbaxan yağından hazırlanmış bitki turşusu ilə dietilenti Amin (DETA) əsasında imidazolin sintez edilmişdir. Alınmış maddənin H_2S mühitində korroziya inhibitorluq xassəsi öyrənilmiş və metal səthi ilə adsorbsiyası araşdırılmışdır. Yüksək inhibitorluq xassəsinə malik imidazolin sintez edilmiş və onun metal səthi ilə xemosorbsiya nəticəsində metal üzərində təbəqə əmələ gətirdiyi hesablanmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, sintez olunmuş imidazolin 100 mq/l qatılığında turş mühitlərdə korroziyadan 97.3% mühafizə edir.

Neft və qaz sənayesi boru kəmərləri və avadanlıqlarda baş verən metal korroziyası ucbatından külli miqdarda iqtisadi itkilərə məruz qalır. Statistik məlumatlara görə korroziyanın səbəb olduğu itkilər, neft sənayesində baş verən ümumi itkilərin 25-30%-ni təşkil edir [1]. Qeyd etmək lazımdır ki, neft və qazın çıxarılması, nəqli və emalı avadanlıqlarının korroziyadan mühafizəsi ciddi problem olaraq qalır. Aqressiv mühitlərdə metalların korroziyadan mühafizə metodları çoxdur, lakin iqtisadi cəhətdən ən səmərəlisi korroziya inhibitorlarının tətbiqidir [2]. Güclü inhibitor təsirinə malik üzvi birləşmələr adətən azot, oksigen, kükürd və fosfor heteroatomlarından ibarət olur. Bu tip maddələr metal səthinə adsorbsiya edərək korroziyanın sürətini həm metal, həm də maddənin fiziki və kimyəvi xassələrinə müvafiq olaraq müəyyən dərəcədə azaldır.

Müəlliflər tərəfindən günəbaxan yağı əsasında yüksək effektivliyə malik korroziya inhibitoru sintez edilmiş, onun adsorbsiyasının bəzi termodinamiki parametrləri hesablanmışdır. Alınmış K_{ad} və $\Delta_{ad}G$ dəyərləri əsasında sintez olunmuş imidazolin molekulu və metal səthi arasında xemosorbsiyanın baş verdiyi müəyyənləşdirilmişdir.



Təcrübi hissə

İlkin komponent kimi hazırlanmış 200 qr günəbaxan yağı ilə 270 qr 10%-li NaOH məhlulu qarışdırılaraq 60°C temperaturda 2 saat müddətində yağın qələvi mühitində hidrolizi aparılmış və yağ turşularının natrium duzu alınmışdır. Alınan duza 15%-li HCl turşusu ilə təsir edərək yağ turşuları ayrılmışdır.

Günəbaxan yağından alınmış turşular əsasında dietilenti Amin (DETA) ilə imidazolinlərin sintezi aşağıdakı kimi aparılmışdır: turşu təcrübə aparılan kolbaya tökülərək 80°C -yə qədər qızdırılır və bu tem-

peraturda DETA tədricən turşu üzərinə əlavə olunur. Temperatur 240°C -yə qədər qaldırılır və reaksiya 3 saat müddətində intensiv qarışdırılmaqla aparılır .

DETA və günəbaxan yağının turşuları əsasında imidazolinin sintezi aşağıdakı reaksiya tənliyi ilə ifadə olunur.



¹H və ¹³C HMR spektroskopiya

Sintez olunmuş turşu və imidazolin ¹H və ¹³C NMR spektroskopiyaya ilə xarakterizə edilmişdir. İmidazolin və turşunun proton spektrində alkil qruplarının (0,83-3,25 ppm), olein və linolein turşularına aid ikiqat rabitənin (5,2-5,4 ppm), turşu qalıqlarının proton signalı (9,4-9,6 ppm), amin qrupunun proton signalı (2,7-2,9 ppm), ¹³C spektrində isə imidazolin həlqəsinə aid karbon atomunun (174-175,5 ppm) signalı maddələrin sintez olunduğunu sübut edir.

H₂S mühitində maddələrin inhibitorluq xassələrinin təyini üsulu

Tərkibində 500 mq/l H₂S olan su kerosinlə 9:1 həcm nisbətində qarışdırılmış və "Ct-3" markalı poladdan hazırlanmış 2 x 4 x 0,4 sm ölçülü 3 ədəd lövhə həmin qarışıqda daxil edilmişdir. Məhlul 6 saat müddətində intensiv olaraq qarışdırılmışdır. Lövhələrin çəkisi təcrübədən əvvəl və sonra elektron tərəzi ilə hesablanmış, inhibitorla və inhibitorsuz aparılan təcrübələrdə poladın korroziya sürəti (ρ, q/m²-saat), tədqiq edilən maddənin mühafizə effektivliyi (Z, %) və ləngitmə əmsalı (γ) müəyyən edilmişdir.


İnhibitorsuz mühitdə aparılan təcrübə nəticəsində korroziya sürətinin 2,6 q/m². saat olduğu müəyyənləşmişdir. İmidazolinin mühafizə effekti müxtəlif qatılıqlarda tədqiq edilmiş və alınan nəticələr aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Cədvəl

Müxtəlif qatılıqlarda aparılmış sınaqların nəticələri

	Reagentin qatılığı, C (mq/l)	Korroziya sürəti, ρ, q/m ² -saat	Ləngitmə əmsalı, γ	Mühafizə, Z, %
1	5	0.36	7.2	86.2
2	10	0.27	9.6	89.6
3	25	0.19	13.7	92.7
4	50	0.12	21.7	95.4
5	100	0.07	31.1	97.3

Mühafizə effektinin və korroziya sürətinin imidazolinin qatılığından asılılığı şəkil 1-də təsvir edilmişdir.



Şəx. 1. Mühafizə effekti və korroziya sürətinin imidazolinin qatılığından asılılığı.

Hesablamalar göstərir ki, reagentin 25 mql qatılıqdan yüksək qiymətlərində mühafizə effekti 93%-dən artıq olur.

İmidazolin molekulinun adsorbsiyası

Molekulun metal səthinə adsorbsiya mexanizmini və qabiliyyətini öyrənmək üçün müvafiq izoterm əyrilərinin qurulması vacib şərtlərdən biridir. Bu səbəbdən Lenqmyur, Frumkin və Temkin izotermələri analiz edilmişdir.

$$\frac{\theta}{1-\theta} = K_{ads} C \quad (\text{Lenqmyur}) \quad (1)$$

$$\frac{\theta}{1-\theta} \exp f\theta = K_{ads} C \quad (\text{Frumkin}) \quad (2)$$


$$\exp f\theta = K_{ads} C \quad (\text{Temkin}) \quad (3)$$

$$\theta^\theta = K_{ads} C \quad (\text{Freundluich}) \quad (4)$$

Burada K_{ad} adsorbsiya sabitidir. Bu izotermələri əldə etmək üçün korroziya prosesinin ancaq metal səthindəki sərbəst sahələrdə getdiyi və "örtülmüş" sahələrdə korroziya sürətinin sıfır olduğu fərz edilir [3]. Səthin örtülmə dərəcəsi (θ) aşağıdakı düstur ilə hesablanır :

$$\theta = \frac{\rho_{So} - \rho_{inh}}{\rho_{So}} \quad (5)$$

Burada ρ_{so} inhibitorsuz, ρ_{inh} isə inhibitor mühitində gedən korroziyanın sürətidir. Alınmış imidazolinin $\frac{\theta}{1-\theta}$ nisbətinin inhibitorun qatılığından (C) asılılığı düz mütənasibdir (şəkil 2).



Şəx. 2. İnhibitor qatılığının səthin örtülmə dərəcəsi nisbətindən asılılığı.

Şəkil 2-dəki izotermdən və (1) düsturuna görə hesablanan K_{ad} -nin qiyməti adsorbsiya enerjisinin ($\Delta_{ad}G$) aşağıdakı düstur ilə hesablanmasında istifadə olunur:

$$K_{ad} = \frac{1}{C_h} \exp\left(-\frac{\Delta_{ad}G}{RT}\right) \quad (6)$$

K_{ad} və $\Delta_{ad}G$ üçün hesablanmış qiymətlər 140075 mol/l və -39.27 kC/mol-dur. $\Delta_{ad}G$ -nin mənfi qiyməti inhibitor molekulunun metal səthinə adsorbsiyasının öz-özünə getdiyini göstərir [4].

Ədəbiyyatdan məlumdur ki, adsorbsiya enerjisinin -35 kC/mol-dan aşağı qiymətlərində molekulların səthə xemosorbsiyası baş verir. Qeyd etmək lazımdır ki, hesablanmış yüksək K_{ad} və $\Delta_{ad}G$ qiyməti metal səthi ilə inhibitor molekullarının arasında baş vermiş xemosorbsiya prosesinin göstəriciləridir [3,4].

Nəticələr

İmidazolinin müxtəlif qatılıqlardakı aparılan təcrübələrin nəticəsi göstərir ki, sintez olunmuş imidazolin yüksək mühafizə effektivə malikdir. Belə ki, bu maddə 100 mq/l qatılıqda hidrogen-sulfid korroziyasından 97,3% mühafizə edir və turş mühitlərdə inhibitor kimi istifadə oluna bilər. Günəbaxan yağ tursusundan alınmış imidazolinin metal səthinə adsorbsiyası Lenqmyur izotermi ilə ifadə olunur, K_{ad} və $\Delta_{ad}G$ -nin yüksək qiymətləri isə xemosorbsiya prosesinin getdiyini sübut edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Santri V.S. Corrosion inhibitors Principles and application // John wiley & Sons, New York, 1998, p. 926.
2. Гутман Э.М., Низамов К.Р., Гетманский М.Д., Низамов Э.А. Защита нефтепромыслового оборудования от коррозии. М.: Недра, 1983, с. 150.

3. Olivares-Xometl O., Likhanova N.V., Dominguez-Aguilar M.A. Surface analysis of inhibitor films formed by imidazolines and amides on mild steel in an acidic environment // *Materials Chemistry and Physics*, 2008, v. 252, p. 2139.
4. Lagrenee M., Mernari B., Bouanis M., Traisnel M / Study of the mechanism and inhibiting efficiency of 3,5-bis(4-methylthiohenyl)-4H-1,2,4-triazole on mild steel corrosion in acidic media // *Corrosion Science*, 2002, v. 44, p. 573.

СИНТЕЗ ИМИДАЗОЛИНА НА ОСНОВЕ КИСЛОТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И АДсорбЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА

В.М.ШАФИЕВ, В.М.АББАСОВ, Н.И.МУРСАЛОВ, Т.А.ИСМАИЛОВ

РЕЗЮМЕ

Был синтезирован имидазолин на основе кислот подсолнечного масла и диэтилентриамин (ДЭТА). Адсорбционные и ингибиторные свойства полученного вещества были изучены в присутствии сероводородного раствора. Показано, что скорость коррозии в присутствии синтезированного имидазолина полностью удовлетворяет условию изотерма Ленгмюра и ингибитор хемосорбирует на поверхность металла. Синтезированный имидазолин показал высокий ингибиторный эффект. Обнаружено, что синтезированный имидазолин при концентрации 100 мг/л защищает от сероводородной коррозии 97,3 %.

SUNFLOWER FATTY ACID IMIDAZOLINE, ITS INHIBITION EFFICIENCY AND ADSORPTION PROPERTIES

V.M.SHAFIYEV, V.M.ABBASOV, N.I.MURSALOV, T.A.ISMAYILOV

SUMMARY

The imidazoline is synthesized from plant acid made from sunflower and diethylenetriamine. This paper studies the corrosion inhibition efficiency of the obtained substance in H₂S environment and its absorption properties. The speed of the corrosion entirely meets the conditions of langmuir isotherm and the inhibitor chemisorbs on the metal surface. Synthesized imidazoline demonstrates high inhibition efficiency. It's found, that the imidazoline at concentration of 100 mg/L protects from hydrogen sulfide corrosion with 97,3% efficiency.